

Informações Técnicas do Produto

Bayferrox® 918LOM

Descrição

Tipo	Pigmento Amarelo
Aspecto	Pó
Denominação Química	Hidróxido de Ferro - FeOOH
Colour Index	Pigment yellow 42 (77492)
CAS-Nr.	51274-00-1

Dados Colorimétricos

Valores Colorimétricos e Força Colorística			
Referência	Bayferrox 918LOM	4508926	
Veículo	Alkydal L 64	Sistema Úmido baseado na Norma DIN 55 983 (1983)	
	mín.	máx.	Método
Pleno			Baseado na Norma DIN 6174
Delta-L*	-0,6	0,6	
Delta-a*	-0,6	0,6	
Delta-b*	-0,6	0,6	
Delta-E _{ab} *		1,0	
Redução com TiO2 (1 : 5)			Baseado na Norma DIN6174 e 55986
Valores colorimétricos baseados nos parâmetros: Y, d. h.			
Delta-a*	-0,7	0,7	
Delta-b*	-0,7	0,7	
Delta-E _{ab} *		1,0	
Força Colorística [%]	95	105	Baseado na Norma DIN 55 913

Informações Técnicas do Produto

Bayferrox® 918LOM

Especificação

Dados Técnicos	mín.	máx.	Método
Retenção Malha 325 Mesh [%]		0,008	Baseado na norma ASTM D-185
pH	4,0	8,0	Baseado na norma ASTM D-1208
Sais Solúveis [%]		0,5	Baseado na norma ASTM D-1208
Dispersão Hegman	6,5/5,0/4,0		Baseado na norma ASTM D-1210-79

Dados Técnicos Informativos

	min.	max.	Método
Teor de FeOOH [%]	98,6		Baseado na norma ASTM D-50
Absorção de óleo [g/100g]	22	28	Baseado na norma ASTM D-281
Forma de Partícula		Acicular	
Densidade Aparente [g/cm ³]	0,6	0,9	Baseado na norma ASTM B-527
Densidade Específica [g/cm ³]	3,8	4,2	Baseado na norma ASTM D-153-75
Umidade [%]		0,5	Baseado na norma ASTM D-280

Embalagem

Embalagem padrão: Saco de Papel de 50 lb

Transporte e Armazenagem

Proteger do calor e umidade.

Estocar em lugar seco.

Evitar oscilações extremas de temperatura.

Informações Técnicas do Produto

Bayferrox® 918LOM

Segurança

Bayferrox 918LOM é um produto considerado como material não perigoso para transporte.

A coleta de amostra não requer um procedimento especial.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) contém maiores informações a respeito de manuseio, dados ecológicos e toxicológicos.

Acesse: www.lanxess.com.br

Uso

Bayferrox 918LOM é um produto largamente utilizado possuindo assim várias aplicações, entretanto não é recomendado o seu uso em alimentos e medicamentos.

Motivo da Revisão

Inclusão do teor de sais solúveis e dispersão Hegman como características de especificação

Elaboração: Nelson Martins

Aprovação: Marcelo Garcia

LANXESS Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda
Rodovia Marechal Rondon Km 139
18540-000 – Porto Feliz - SP

Nossa assessoria técnica – tanto verbal quanto escrita ou através de testes – é concedida sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. A referida assessoria não significa a desnecessidade de testes dos produtos por nós fornecidos, quanto a aplicação para os usos e processos pretendidos. A aplicação, o uso e o processamento dos produtos estão fora de nosso controle e são, portanto de inteira responsabilidade do cliente – Garantimos, naturalmente, a qualidade dos nossos produtos dentro dos limites das nossas condições gerais de venda e entrega; ficam excluídos desta garantia os produtos para ensaios (PE).