

FICHA TÉCNICA

Alumina Ativa

DENOMINAÇÃO

Aluminato de cálcio e Óxido de alumínio.

PROPRIEDADES E APLICAÇÕES

A Alumina ativa é acelerador de cura para argamassas, com menor tamanho de partícula, acelerando a reação e resistência mecânica.

Pode ser utilizado em:

- Argamassas que exigem secagem;
- Argamassas refratárias;
- Pisos autonivelantes;
- Grautes entre outros.

MANUSEIO

É necessário o manuseio em local seco e arejado. Utilizar máscara contra pó e luvas de proteção.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Itens de Análise	Unidade	Especificado
Aparência Visual	-	Pó branco
Densidade	(g / L)	850 - 950
Umidade	%	máx 1
pH	-	10,0 – 12,0
Al ₂ O ₃	%	> 60
CaO	%	< 29
SiO ₂	%	< 1,2
Fe ₂ O ₃	%	< 0,8

ARMAZENAGEM / EMBALAGEM

O Produto se mantém estável por 18 meses se armazenado em local fresco e arejado. Manter o produto em sacos sempre fechados, produto higroscópico. O produto segue em sacarias multifoliadas no peso de 25Kg.

CIMENTAL LTDA

Av. Brasil, 193 – Jd América \ Cep: 29140-490 – Cariacica – ES
E-mail: naila@cimental.com.br \ Contato: Naila de Paula