

FICHA TÉCNICA

KEMICELL MT 25.000 T

ÉTER DE CELULOSE

DENOMINAÇÃO QUÍMICA

Éter de Celulose Modificado.

PROPRIEDADES E APLICAÇÕES

Kemicell MT 25.000 T é um éter de celulose modificado com propriedades especiais para aplicações de revestimento e acabamento. Proporciona aumento na retenção de água, melhora a coesão da massa no substrato, aumenta a resistência a abrasão.

Aplicações		Recomendação
Rejuntar e Revestimento	Argamassa de Rejuntamento	●●
	Argamassa de Assentamento, Reboco e Revestimento	●●
	Argamassa Projetada	●●
Argamassa Técnica	Argamassas impermeabilizantes	●
	Argamassa de reparo	●
	Argamassa base de gesso	●

●● Altamente Recomendado ● Recomendado

MANUSEIO

É necessário o manuseio em local seco e com boa ventilação. Utilizar máscara contra pó e luvas de proteção.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Item de Análise	Unidade	Especificado	Método de Ensaio
Aparência Visual	-	Pó fino levemente amarelado	-
Umidade	%	Máx. 4	MIA LQ 06
Densidade	(g/L)	270 - 470	MIA LQ 02
pH (solução à 1%)	-	6,0 – 8,0	MIA LQ 05
Viscosidade	cPs	20.000 – 30.000	MIA LQ 01

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

O Produto se mantém estável por 18 meses se armazenado em local fresco e arejado. Manter o produto em sacos sempre fechados, produto higroscópico. O produto segue em sacarias multifoliadas no peso de 25 kg.